



Material	Schuba®FFS-A40t				
Materialbeschreibung	Profi-Qualität A40t, bestens geeignet z. B. für Kachelöfen, alle Holz- und Kohleöfen mit hoher Temperatur-Dauerbelastung sowie Feuerfestreparaturen aller Art				
Technische Daten	Klassifikationstemperatur	1460 °C	ASTM-Gr.	/	
	Al ₂ O ₃ -Gehalt	40		%	
	SiO ₂ -Gehalt	/		%	
	Fe ₂ O ₃ -Gehalt	2,6		%	
	CaO-Gehalt	/		%	
	Wärmeleitfähigkeit bei	800 °C	1,35	W/mK	
		1100 °C	1,40	W/mK	
		1400 °C	1,50	W/mK	
	Wärmedehnung bei	800 °C	0,40	lin.-%	
		1100 °C	0,60	lin.-%	
		1400 °C	0,80	lin.-%	
	Kaltdruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	34,7	N/mm ²	
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung			
	Rohstoffart	Schamotte			
	Dichte / Materialbedarf	2,15		t/m ³	
Bindungsart	/				
max. Korngröße	/		mm		
Bedarf Anmachwasser	/		Liter / 100 kg		
Gebinde Größen	/		kg		
Verarbeitungsrichtlinie	/				
	Verarbeitung Das Vermauern von Schamottesteinen sollte mit Schamottemörtel oder Feuerfestkleber und einer Fugenstärke von ca. 2 - 3 mm erfolgen. Alle Steine sind vollflächig anzustreichen, sodass ein vollfugiges Mauerwerk entsteht. Aus den Fugen quellender Mörtel sollte einige Minuten antrocknen und dann mit der Kelle "abgeschnitten" werden. So erhält man ein sauberes Mauerwerk.				
	Trocknung und Aufheizen Nach der Vermauerung sollte die Aushärtezeit, bei Raumtemperatur, ca. 12 Stunden betragen. Danach, beim ersten Befeuern, möglichst sehr langsam anheizen. Empfohlen wird eine Steigerung von 10 °C/h bis auf 100 °C, danach mit einer Steigerung 15 °C/h bis auf 200 °C, danach mit einer Steigerung 20 °C/h bis auf 300 °C und letztendlich mit einer Steigerung von 30 °C/h bis zur Anwendungstemperatur.				
Sicherheits-hinweise	/				
	/				
Lagerung	Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate ab Lieferdatum				
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.					