

Technisches Datenblatt

www.schuba-shop.de

Material	Schuba®IST-MOL			
Materialbe- schreibung	mauerwerk in Brenn- und Kad	n IST-MOL in Profi-Qualität, bestens geeignet für Hinterisolier- achelöfen, Grill- und Gartenkaminen, Backöfen etc., hoher Iso- leitfähigkeit, Klassifikationstemperatur 900°C		
Technische Daten	Klassifikationstemperatur	900 °C ASTM-Gr.		
	Al ₂ O ₃ -Gehalt		15	%
	SiO ₂ -Gehalt	65		%
	Fe ₂ O ₃ -Gehalt	3,5		%
	Na ₂ O+P ₂ O ₅ / K ₂ O-Gehalt	1,6 / 5		%
	Wärmeleitfähigkeit bei	200 °C	0,12	W/mK
		400 °C	0,14	W/mK
		600 °C	0,16	W/mK
	Wärmedehnung bei	600 °C	1	lin%
	Kaltdruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	2,5	N/mm²
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
	Rohstoffart	Perlite/ Vermiculite		
	Dichte / Materialbedarf	0,5 t/m³		t/m³
	Bindungsart	1		
	max. Korngröße	1		mm
	Bedarf Anmachwasser	/ Liter / 100		Liter / 100 kg
	Gewicht	0,72		kg/St
	Gebindegrößen	1		St
Verarbeitungs- richtlinie	Verarbeitung Das Vermauern von Isoliersteinen sollte mit Schamottemörtel oder Feuerfestkleber und einer Fugendicke von ca. 2 - 3 mm erfolgen. Alle Steine sind vollflächig anzustreichen, sodass ein vollfugiges Mauerwerk entsteht. Aus den Fugen quellender Mörtel sollte einige Minuten antrocknen und dann mit der Kelle "abgeschnitten" werden. So erhält man ein sauberes Mauerwerk. Sonstige Hinweise nicht für den direkten, feuerberührten Einsatz geeignet nicht frostbeständig			
Sicherheits- hinweise	/			
Lagerung	Lagerfähigkeit mindestens 24 aben sind Mittelwerte aus Reihenprüf			

Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.