



<b>Material</b>	2K-Spezialkeramikkleber Schuba@KB-MP52, Komponente B			
<b>Materialbeschreibung</b>	2K-Spezialkeramikkleber, Profiqualität, pastöser Zweikomponenten-Epoxydharzkleber mit hoher Lastaufnahme, auch für vertikale Verklebungen und Decken-Anwendungen, nicht ablaufend. Farbe weiß. Anwendung im Mischverhältnis 1:1 (Gewicht und Volumen). Für alle Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Materialien geeignet			
<b>Technische Daten</b>	Klassifikationstemperatur	100 °C	ASTM-Gr. /	
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	92 %		
	SiO <sub>2</sub> -Gehalt	/ %		
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	/ %		
	CaO-Gehalt	/ %		
	Kaltdruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	35	N/mm <sup>2</sup>
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
	Dichte / Materialbedarf	Ca. 1,9		kg/dm <sup>3</sup>
	Bindungsart	Unter Raumluft härtend		
	max. Korngröße	/		mm
	Bedarf Anmachwasser	/		Liter / 100 kg
	Gebinde Größen	ab 0,1		kg
	<b>Verarbeitung</b>			
Vorsichtiges Mischen des Klebers, wenn möglich mit einem mechanischen Rührgerät mit 250-300 Umdrehungen/Min. Bitte vermeiden Sie übermäßigen Lufteintrag. Eine ausreichende Mischung ist erreicht, wenn der Kleber eine gleichmäßig graue Farbe aufweist. Nach dem Mischen kann der Kleber mit trockenem Sand (0,5-1 mm) versetzt werden (Volumenverhältnis 1:1). Auftrag mit Spachtel oder Kelle auf sauberem Untergrund.				
<b>Trocknung und Aufheizen</b>				
Das Material ist leicht formbar, auch während der Härtung. Für den Endauftrag sollte die Kelle angefeuchtet werden. Bevor der Kleber härtet, sind die Geräte zu säubern. Das Material kann auch in vorübergehend feuchten Räumen verwendet werden. Die Härtezeit reduziert sich bei hoher Außentemperatur.				
<b>Sicherheits-hinweise</b>	<p><b>Achtung!</b> <b>Gefahrenhinweise nach GHS:</b> H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Haureaktionen verursachen. H318: Verursacht schwere Augenschäden. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall:</b> P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302 + P352 – BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.</p> <p><b>Sonstige Gefahren:</b> Personen, die allergisch auf Amine reagieren, sollten den Kontakt mit diesem Produkt vermeiden. Personen, die allergisch auf Epoxyde reagieren, sollten den Kontakt mit diesem Produkt vermeiden. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Siehe Abschnitt 12.5 im Sicherheitsdatenblatt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>			
<b>Lagerung</b>	12 Monate in Originalverpackung bei 20-25 °C			
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.				