



Material	Schuba®FFS-S60			
Materialbeschreibung	Profi-Qualität S60, bestens geeignet für Holzvergaser- / Hackschnitzelverbrennungen, Grill- und Gartenkamine, Backöfen sowie Feuerfestreparaturen aller Art			
Technische Daten	Klassifikationstemperatur	1600 °C	ASTM-Gr. /	
	Al ₂ O ₃ -Gehalt	59 %		
	SiO ₂ -Gehalt	37 %		
	Fe ₂ O ₃ -Gehalt	1,4 %		
	CaO-Gehalt	/ %		
	Wärmeleitfähigkeit bei	800 °C	1,70	W/mK
		1100 °C	1,85	W/mK
		1400 °C	1,96	W/mK
	Wärmedehnung bei	800 °C	0,37	lin.-%
		1100 °C	0,57	lin.-%
		1400 °C	0,78	lin.-%
	Kaltdruckfestigkeit bei	Raumtemp.*	60	N/mm ²
		* bei feuerfesten Massen nach Aushärtung		
	Rohstoffart	Sillimanit		
	Dichte / Materialbedarf	2,50		t/m ³
Bindungsart	/			
max. Korngröße	/		mm	
Bedarf Anmachwasser	/		Liter / 100 kg	
Gebinde Größen	/		kg	
Verarbeitungsrichtlinie	/			
	<p>Verarbeitung Das Vermauern von Sillimanitsteinen sollte mit Sillimanitmörtel oder Feuerfestkleber und einer Fugenstärke von ca. 2 - 3 mm erfolgen. Alle Steine sind vollflächig anzustreichen, sodass ein vollfugiges Mauerwerk entsteht. Aus den Fugen quellender Mörtel sollte einige Minuten antrocknen und dann mit der Kelle "abgeschnitten" werden. So erhält man ein sauberes Mauerwerk.</p>			
	<p>Trocknung und Aufheizen Nach der Vermauerung sollte die Aushärtezeit, bei Raumtemperatur, ca. 12 Stunden betragen. Danach, beim ersten Befeuern, möglichst sehr langsam anheizen. Empfohlen wird eine Steigerung von 10 °C/h bis auf 100 °C, danach mit einer Steigerung 15 °C/h bis auf 200 °C, danach mit einer Steigerung 20 °C/h bis auf 300 °C und letztendlich mit einer Steigerung von 30 °C/h bis zur Anwendungstemperatur.</p>			
Sicherheitshinweise	/			
Lagerung	Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate ab Lieferdatum			
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.				